

Клей-пена универсальная



Применение: для склеивания поверхностей таких материалов как: гипсокартон; дерево; ДСП; камень; цементно-волокнистые, бетонные и гипсовые плиты; полиуретан, минеральная вата и др.

Преимущества:

- Очень сильная фиксация.
- Низкий коэффициент расширения.
- Высокая скорость полимеризации.
- Высокие звуко- и термоизоляционные свойства.

Объем баллона	1000 мл.
Вес брутто	1000 гр.
Температура применения	от -5°С до +35°С
Выход готового продукта	до 85 м.п.
Термостойкость	от -40°С до +40°С
Примерное время отверждения	до 12 часов*
Температура баллона в момент использования	не менее +5°С

*Время отверждения зависит от t° окружающей среды и влажности воздуха.

Пена монтажная быстросохнущая



Применение: для уплотнения, фиксации, герметизации, термоизоляции и звукоизоляции дверных блоков, оконных рам, заполнения технологических швов, пустот и зазоров, фиксации и теплоизоляции инженерных коммуникаций.

Преимущества:

- Превосходная адгезия к большинству строительных материалов.
- Однородная и плотная структура.
- Ускоренная полимеризация.
- Увеличенное первичное расширение.

Объем баллона	1000 мл.
Вес брутто	1000 гр.
Температура применения	от -10°С до +30°С
Выход готового продукта	до 75 л.
Термостойкость	от -40°С до +90°С
Примерное время отверждения	от 1,5 до 2 часов*
Температура баллона в момент использования	не менее +5°С

Пена монтажная огнеупорная



Применение: для уплотнения, фиксации, герметизации, термоизоляции и звукоизоляции дверных блоков, оконных рам, заполнения технологических швов, пустот и зазоров, фиксации и теплоизоляции инженерных коммуникаций.

Преимущества:

- Превосходная адгезия к большинству строительных материалов.
- Может использоваться в качестве звуко- и теплоизоляции в конструкциях с повышенным классом огнестойкости.
- Моментальное затухание при исключении открытого пламени.

Объем баллона	1000 мл.
Вес брутто	890 гр.
Температура применения	от -10°С до +35°С
Выход готового продукта	до 60 л.
Термостойкость	от -40°С до +90°С
Примерное время отверждения	до 12 часов*
Температура баллона в момент использования	не менее +5°С

Пена монтажная профессиональная



Применение: для профессиональных работ по уплотнению, фиксации, герметизации, термоизоляции монтажных швов в кровельных и стеновых конструкциях.

Преимущества:

- Превосходная адгезия к большинству строительных материалов, за исключением полипропилена и полиэтилена.
- Однородная структура.
- Высокая производительность
- Высокие звуко- и термоизоляционные свойства.

	65 	70 
Объем баллона	1000 мл.	
Вес брутто	900 гр.	980 гр.
Температура применения	от -10°С до +35°С**	
Выход готового продукта	до 65 л.	до 70 л.
Термостойкость	от -40°С до +90°С	
Примерное время отверждения	до 12 часов*	
Температура баллона в момент использования	не менее +5°С	

**Указана t° применения зимней пены, t° применения летней пены от +5°С.

Очиститель пены универсальный



Применение: для удаления остатков ПУ клея и ПУ пены, которые полностью не затвердели.

Объем баллона	650 мл.
Вес брутто	320 гр.
Температура применения	от +5°С до +30°С

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ



Герметик акриловый универсальный



Применение: для уплотнения и герметизации швов в процессе ремонтных и строительных работ. Обладает превосходной адгезией ко многим материалам. Подходит для герметизации швов в окнах, между лестницами, подоконниками, плинтусами, стенами и т.д.

Представлен в цвете: белый.

Наполнение картриджа	300 мл.
Температура применения	от -18°С до 0°С и от +5°С до +35°С
Подходит к материалам	бетон, камень, пенобетон, дерево, металл, пластик, стекло, керамика
Не подходит к материалам	битум и смолистые материалы, пластмассы, содержащие пластификаторы
Устойчив	к экстремальным температурам от -40°С до +80°С, к UV-излучению
Не устойчив	к плесени, растворим в воде
Возможность окраски	легко окрашивается

Герметик силиконовый нейтральный



Применение: для уплотнения и соединения швов между однородными и неоднородными материалами, не подвергающихся нагрузкам. Имеет отличную адгезию ко многим материалам.

Представлен в цветах: белый и бесцветный.

Наполнение картриджа	280 мл.
Температура применения	от +5°С до +35°С
Подходит к материалам	бетон, камень, пенобетон, дерево, металл, пластик, стекло, керамика, ПВХ
Не подходит к материалам	EPDM, неопрен
Устойчив	к экстремальным температурам от -40°С до +100°С, к UV-излучению, к влаге
Не устойчив	к плесени
Возможность окраски	нет

Герметик силиконовый универсальный



Применение: для герметизации и уплотнения монтажных швов при отделочно-ремонтных работах в сухих и влажных помещениях. Используется также в процессе остекления и уплотнения оконных и дверных рам, витрин.

Представлен в цветах: белый и бесцветный.

Наполнение картриджа	260 мл.
Температура применения	от +5°С до +35°С
Подходит к материалам	пластик; стекло; керамика; нержавеющая сталь
Не подходит к материалам	металл (кроме нержавеющей стали); природный камень; цементосодержащие материалы; EPDM; неопрен; ПВХ
Устойчив	к экстремальным температурам от -40°С до +100°С, к UV-излучению, к влаге
Не устойчив	к плесени
Возможность окраски	нет

Герметик силиконовый санитарный



Применение: для уплотнения и герметизации швов в помещениях с высокой влажностью, таких как кухни, ванные комнаты и холодильные камеры. Имеет превосходную адгезию ко многим материалам.

Представлен в цветах: белый и бесцветный.

Наполнение картриджа	260 мл.
Температура применения	от +5°С до +35°С
Подходит к материалам	пластик, стекло, керамика, нержавеющая сталь
Не подходит к материалам	металл (кроме нержавеющей стали); природный камень; цементосодержащие материалы; EPDM; неопрен; ПВХ
Устойчив	к экстремальным температурам от -40°С до +100°С, к UV-излучению, к влаге, к плесени
Не устойчив	—
Возможность окраски	нет

ООО «ТПК Руфкомплект»